Fluon® LM-ETFE AH-3000

المصنع	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**الفئة**	ETFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Fluon® LM-ETFE AH series عبارة عن راتينج فلورو بخصائص لاصقة، ويمكن أن يلتصق بمواد أخرى عن طريق الصهر. يمكن تطبيقه مباشرة بدون عامل لاصق أو معالجة سطحية مستخدمة في الأنظمة السابقة. يتم تحقيق الالتصاق الممتاز للنظام ثنائي الطبقة في خطوة واحدة فقط. الخصائص التقليدية مثل مقاومة الالتصاق وقابلية تشكيل ETFE والمقاومة الكيميائية هي نفسها خصائص ETFE التقليدية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	موصل	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.80 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D3159

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 35.0	psi 5076.33	ASTM D638
استطالة الشد	% 350	-	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 1240	psi 179847.12	ASTM D790
النفاذية	g·mm/m²/atm/24 hr 2.0	-	Internal Method
صدمة إيزود غير المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	C° 240	F° 464.0	DSC

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	1.0E+3 ohms	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.