Fluon® PFA P-63PT

المصنع	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**الفئة**	PFA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Fluon®PFA هو بوليمر مشترك من رباعي فلورو الإيثيلين (C2F4) وبيرفلورو ألكوكسي إيثيلين، والذي يتميز بخصائص كيميائية وكهربائية وميكانيكية وسطحية ممتازة. يحتفظ PFA بالعديد من الخصائص المتأصلة وخصائص مماثلة لـ PTFE ولكن يمكن معالجته باستخدام تقنيات اللدائن الحرارية التقليدية، مثل البثق أو القولبة بالحقن أو النفخ أو طلاء المسحوق الكهروستاتيكي. يمكن استخدام Fluon® PFA في نطاق واسع من درجات الحرارة من درجات الحرارة المنخفضة للغاية إلى 260 درجة مئوية كحد أقصى دون أن يفقد خصائصه. يعتبر Fluon®PFA المادة الأنسب لأجزاء معدات أشباه الموصلات، والتي تكون على اتصال دائم بالمواد الكيميائية القوية. التطبيقات: قولبة عامة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للاحتراق	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للتشقق	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	قوة عالية	-	-
	احتكاك منخفض	-	-
	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	-	-
	غير لاصق	-	-
	مقاوم للزيت	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0-18 g/10 min	-	ASTM D1238

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.