DELPET™ 80NH

المصنع	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**الفئة**	Acrylic (PMMA)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة خاصة للألواح الموجهة للضوء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E48285-240939	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.19 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.5 g/10 min	-	ISO 1133
التدفق الحلزوني	34.0 cm	-	Internal Method
انكماش القالب	0.20-0.60 %	-	Internal Method

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	% 0.30	-	ISO 62
صلابة روكويل	98	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 3300	psi 478625.4	ISO 527-2/1A/1
إجهاد الشد	MPa 75.0	psi 10877.85	ISO 527-2/1A/5
انفعال الشد	% 5.0	-	ISO 527-2/1A/5
معامل الانحناء	MPa 3300	psi 478625.4	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 120	psi 17404.56	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m² 1.3	ft·lb/in² 0.6185	ISO 179/1eA
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m² 20	ft·lb/in² 9.52	ISO 179/1eU

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 109	F° 228.2	ISO 306/B50
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 100	F° 212.0	ISO 75-2

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانكسار	1.490	-	ISO 489
النفاذية	% 92.0	-	ISO 13468-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.