Thermylene® P6-30FM-Y249B

المصنع	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	30% زجاج/معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

PP-GF + MD تقوية مشتركة بنسبة 30٪ من الألياف الزجاجية / المعدنية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	زجاج\معدن، 30% حشو بالوزن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.16 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	52.0 MPa	7541.98 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	4900 MPa	710686.2 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	81.0 MPa	11748.08 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	4.3 kJ/m²	2.05 ft·lb/in²	ISO 179
قوة صدمة إيزود المحززة	4.3 kJ/m²	2.05 ft·lb/in²	ISO 180/A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	125 C°	257.0 F°	ISO 75-2/A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.