Fluon® PTFE G192

المصنع	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تُستخدم مساحيق Fluon®PTFE الحبيبية (مساحيق القولبة) لإنتاج الألواح والقضبان والقضبان وغيرها من القوالب العامة. يتم وصف المركبات المملوءة في صفحة أخرى. التطبيقات: قضيب كبير (ارتفاع 300-1500 مم) قولبة الألواح. مادة وسيطة. الخصائص: مساحيق جسيمات دقيقة. قوة شد عالية تشطيب سطح ممتاز. كثافة حجمية أعلى لـ G190 و G192.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة عالية تشطيب سطح بارز	- -	- -
الاستخدامات	ورقة	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.46 g/cm³	-	JIS K6891

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	% 4.7	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 41.0	psi 5946.56	JIS K6891
استطالة الشد	% 360	-	JIS K6891

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
متوسط حجم الجسيمات	µm 25.0	mil 0.9843	ASTM D1457

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ضغط الحقن	MPa 16.0	psi 2320.61	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.