Fluon® PTFE G340

المصنع	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تُستخدم مساحيق Fluon®PTFE الحبيبية (مساحيق القولبة) لإنتاج الألواح والقضبان والقضبان وغيرها من القوالب العامة. يتم وصف المركبات المملوءة في صفحة أخرى. التطبيقات: قولبة عامة لـ G307 و G340 و G350 قولبة تلقائية لـ G307 و G340 و G350 قولبة متساوية الضغط لـ G307 و G340 و G350 قضيب (قطر 20 مم) وأنبوب عن طريق بثق الكباس لـ G307 الخصائص: مساحيق متكتلة (تتدفق بحرية) غير مُلبَّدة. أفضل تدفق للمسحوق لـ G307. تشطيب سطح جيد وكثافة حجمية عالية لـ G340 و G350 أعلى كثافة حجمية لـ G350.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تشطيب سطح جيد	-	-
الاستخدامات	غرض عام Piping قضبان	- - -	- - -
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	قولبة متوازنة الضغط بثق الكباس	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.82 g/cm³	-	JIS K6891
انكماش القالب	2.6 %	-	ISO 294-4

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	39.0 MPa	5656.48 psi	JIS K6891
استطالة الشد	350 %	-	JIS K6891

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
متوسط حجم الجسيمات	350.0 µm	13.78 mil	ASTM D1457

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ضغط الحقن	30.0 MPa	4351.14 psi	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.