Fluon® PTFE PA1015Z

المصنع	Asahi Kasei Chemicals Corporation	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	15% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز Fluon®PTFE FC بمقاومة محسنة للزحف والتآكل. تتوفر مجموعة واسعة من الحشوات مثل الألياف الزجاجية والجرافيت والبرونز وألياف الكربون. يتم سرد خصائص كل درجة لاحقًا في الجداول.
التطبيقات: حشية محمل قرص صمام حلقة V صمام سدادة حشية دافعة مضخة ختم ميكانيكي
الخصائص: مقاومة محسنة للتآكل. مقاومة محسنة للضغط يمكن أن تتلف الحشوة بسبب القاعدة القوية وفلوريد الهيدروجين تدفق طاقة محسّن للنوع Z من PA

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 15% حشو بالوزن	-	-
الميزات	تدفق جيد	-	-
الاستخدامات	محامل	-	-
	حشيات	-	-
	Plugs	-	-
	أجزاء المضخة	-	-
	أختام	-	-
	ورقة	-	-
	صمامات/أجزاء الصمام	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	g/cm³ 2.21	-	-
	g/cm³ 0.880	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 25.6	psi 3712.97	-
استطالة الشد	% 330	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
متوسط حجم الجسيمات	µm 705.0	mil 27.76	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.