Vydyne® 21FSR

المصنع	Ascend Performance Materials Operations LLC	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vydyne 21FSR هو راتينج PA66 ذو لزوجة أعلى للأغراض العامة. وهي متوفرة بشكل طبيعي ومصممة لتطبيقات تركيب البثق. يوفر هذا الراتينج مزيجًا متوازنًا جيدًا من الخصائص الهندسية التي تتميز بالقوة العالية والصلابة والمتانة الجيدة ونقطة الانصهار العالية والتزييت السطحي الجيد ومقاومة التآكل. يحافظ Vydyne 21FSR على المقاومة الكيميائية النموذجية لـ PA66 للعديد من المواد الكيميائية وزيوت الآلات والمحركات والمذيبات والبنزين. التطبيقات / الاستخدامات النهائية النموذجية: التركيب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة منخفضة	-	-
	صلابة، عالية	-	-
	قوة عالية	-	-
	مقاومة المذيبات	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة البنزين	-	-
	مقاومة الزيت	-	-
	متانة جيدة	-	-
	عام	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مركب عام	- -	- -
تصنيفات الوكالة	EC 1935/2004 EU 2023/2006 FDA 21 CFR 177.1500 أوروبا 10/1/2011 12:00:00 صباحًا	- - - -	- - - -
الامتثال لـ RoHS	توافق RoHS	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	مركب بثق المركبات	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.14 g/cm³	-	ISO 1183
رقم اللزوجة	cm³/g	-	ISO 307
محتوى الرطوبة	0.50 %	-	ASTM D6869
الكثافة الحجمية	674 g/l	-	ASTM D1895
اللزوجة النسبية		-	ASTM D789

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	260 C°	500.0 F°	ISO 11357-3

الخواص البصرية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مؤشر الاصفرار	YI 4.0	-	ASTM D1925

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.