Vydyne® 21SPC

المصنع	Ascend Performance Materials Operations LLC	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vydyne 21SPC هو راتينج PA66 للأغراض العامة. متوفر باللون الطبيعي. وهي مصممة بشكل أساسي لتصنيع القولبة بالحقن. يوفر هذا الراتينج مزيجًا متوازنًا جيدًا من الخصائص الهندسية التي تتميز بالقوة العالية؛ صلابة؛ متانة جيدة؛ نقطة انصهار عالية؛ تزييت سطح جيد؛ مقاومة التآكل؛ ومقاومة للعديد من المواد الكيميائية وزيوت الآلات والمحركات والمذيبات والبنزين. يسمح Vydyne 21SPC بإنتاج أجزاء مصبوبة بلون أولي جيد بالإضافة إلى احتفاظ جيد بالخصائص واللون عند استخدام المواد المطحونة. هذا الراتينج معترف به من قبل مختبرات Underwriters ويتوافق مع متطلبات العديد من المواصفات الصناعية والفيدرالية والعسكرية لراتنجات PA66 للأغراض العامة عالية الجودة. مشحم داخليًا وخارجيًا لتحسين تغذية الماكينة وتحرير القالب بشكل استثنائي. Vydyne 21SPC مخصص للاستخدام في تطبيقات الإنتاجية العالية. في العديد من التطبيقات، يمكن تقليل دورة القولبة لأن الأجزاء يمكن إزالتها من التجويف في درجات حرارة أعلى. في القوالب الصعبة حيث تميل الأجزاء إلى الالتصاق في التجويف، يمكن لـ Vydyne 21SPC تقليل أو إلغاء الحاجة إلى بخاخات تحرير القالب. يجب فحص أبعاد الجزء المصبوب الهامة مقابل المواصفات قبل تنفيذ دورات قولبة أقصر على أساس الإنتاج الروتيني. التطبيقات / الاستخدامات النهائية النموذجية: تم استخدام Vydyne 21SPC في العديد من تطبيقات القولبة مثل كتل الأطراف والمحامل والشجيرات والكامات والموصلات الكهربائية والمبيتات وربطات الكابلات الكهربائية / الأشرطة المربوطة والعديد من الأجهزة الأخرى والأجزاء الصناعية العامة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
بطاقة UL الصفراء	E70062-249058	-	-
المواد المضافة	مادة تشحيم	-	-
الميزات	دورة قولبة سريعة	-	-
	مقاومة البنزين	-	-
	غرض عام	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	تحرر جيد من القالب	-	-
	متانة جيدة	-	-
	صلابة عالية	-	-
	قوة عالية	-	-
	مشحم	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للمذيبات	-	-
الاستخدامات	محامل	-	-
	جلبات	-	-
	حدبات	-	-
	موصلات	-	-
	أغلفة	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
تصنيفات الوكالة	ASTM D 4066 PA0111	-	-
	ASTM D 6779 PA0111	-	-
	FDA 21 CFR 177.1500	-	-
	FED L-P-410A	-	-
	MIL M-20693B	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
رقم ملف UL	E70062	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بيانات متعددة النقاط	إجهاد متساوي الحرارة مقابل إجهاد (ISO 11403-1)	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.14 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب		-	ISO 294-4
	1.7 %	-	-
	1.8 %	-	-
امتصاص الماء		-	ISO 62
	1.2 %	-	-
	2.4 %	-	-
الملاءمة الخارجية	f2	-	UL 746C

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	3100 MPa	449617.8 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد		-	ISO 527-2
	82.0 MPa	11893.12 psi	-
	55.0 MPa	7977.09 psi	-
انفعال الشد	5.0 %	-	ISO 527-2
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	25 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	2900 MPa	420610.2 psi	ISO 178
قوة الانحناء	80.0 MPa	11603.04 psi	ISO 178
نسبة بواسون	0.40	-	ISO 527
قوة صدمة شاربي المحززة			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ISO 179/1eA
	kJ/m² 5.0	ft·lb/in² 2.38	-
	kJ/m² 6.0	ft·lb/in² 2.85	-
قوة صدمة شاربي غير المحززة		-	ISO 179/1eU
	لا يوجد كسر	-	-
	لا يوجد كسر	-	-
قوة صدمة إيزود المحززة		-	ISO 180
	kJ/m² 5.0	ft·lb/in² 2.38	-
	kJ/m² 6.0	ft·lb/in² 2.85	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	C° 200	F° 392.0	ISO 75-2/B
	C° 70.0	F° 158.0	ISO 75-2/A
درجة حرارة الانصهار	C° 260	F° 500.0	ISO 11357-3
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)		-	ISO 11359-2
	1.0E-4 cm/cm/°C	-	-
		-	-
	1.0E-4 cm/cm/°C		
RTI كهربائي		-	UL 746
	C° 130	F° 266.0	-
	C° 130	F° 266.0	-
	C° 130	F° 266.0	-
	C° 130	F° 266.0	-
RTI صدمة		-	UL 746
	C° 75.0	F° 167.0	-
	C° 75.0	F° 167.0	-
	C° 75.0	F° 167.0	-
	C° 75.0	F° 167.0	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
RTI قوة		-	UL 746
	C° 75.0	F° 167.0	-
	C° 85.0	F° 185.0	-
	C° 85.0	F° 185.0	-
	C° 85.0	F° 185.0	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	1.0E+13 ohms·cm	-	IEC 60093
قوة العزل الكهربائي	26 kV/mm	-	IEC 60243
مقاومة القوس الكهربائي	5 PLC	-	ASTM D495
مؤشر التتبع المقارن	600 V	-	IEC 60112
إشعال القوس عالي الأمبير (HAI)		-	UL 746
	1 PLC	-	-
	0 PLC	-	-
	0 PLC	-	-
	0 PLC	-	-
معدل تتبع القوس عالي الجهد (HVTR)	0 PLC	-	UL 746
اشتعال السلك الساخن (HWI)		-	UL 746
	4 PLC	-	-
	4 PLC	-	-
	3 PLC	-	-
	2 PLC	-	-
تصنيف اللهب		-	UL 94
	V-2	-	-
	V-2	-	-
	V-2	-	-
	V-2	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر قابلية اشتعال السلك المتوهج		-	IEC 60695-2-12
	C° 960	F° 1760.0	-
	C° 960	F° 1760.0	-
	C° 960	F° 1760.0	-
	C° 960	F° 1760.0	-
درجة حرارة اشتعال السلك المتوهج		-	IEC 60695-2-13
	C° 825	F° 1517.0	-
	C° 850	F° 1562.0	-
	C° 850	F° 1562.0	-
	C° 850	F° 1562.0	-
مؤشر الأكسجين	% 25	-	ISO 4589-2

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
وقت التجفيف	hr 1.0-3.0	-	-
الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن	% 50	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 260-280	F° 536.0 - 500.0	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 270-285	F° 545.0 - 518.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 280-290	F° 554.0 - 536.0	-
درجة حرارة الفوهة	C° 280-300	F° 572.0 - 536.0	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 285-300	F° 572.0 - 545.0	-
درجة حرارة القالب	C° 65.0-95.0	F° 203.0 - 149.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.