Vydyne® 21ZLV

المصنع	Ascend Performance Materials Operations LLC	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vydyne 21ZLV عبارة عن راتينج PA66 للأغراض العامة ذو لزوجة أقل. وهو متوفر باللون الطبيعي ومصمم لتطبيقات تركيبات البثق. Vydyne 21ZLV هو المادة الأولية المفضلة للمنتجات المملوءة بكثافة وتطبيقات التركيبات التفاعلية. يحافظ Vydyne 21ZLV على المقاومة الكيميائية النموذجية لـ PA66 للعديد من المواد الكيميائية وزيوت الآلات والمحركات والمذيبات والبنزين. التطبيقات/ الاستخدامات النهائية النموذجية: التركيب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة البنزين	-	-
	غرض عام	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	متانة جيدة	-	-
	صلابة عالية	-	-
	قوة عالية	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للمذيبات	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	الخلط	-	-
	غرض عام	-	-
تصنيفات الوكالة	EC 1935/2004	-	-
	EU 10/2011	-	-
	EU 2023/2006	-	-
	FDA 21 CFR 177.1500	-	-
	NSF 51	-	-
	NSF 61	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الخلط	-	-
	بثق الخلط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.14 g/cm³	-	ISO 1183
رقم اللزوجة	112-122 cm³/g	-	ISO 307
الكثافة الظاهرية (Bulk)	674 g/l	-	ASTM D1895
محتوى الرطوبة	%	-	ASTM D6869
اللزوجة النسبية	34.0-37.0	-	ASTM D789

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مجموعات النهاية الأمينية	50 ملي مول/كجم، دقيقة	-	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	260 °C	500.0 °F	ISO 11357-3

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الاصفرار	YI	-	ASTM D1925

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.