Vydyne® 50BWFS

المصنع	Ascend Performance Materials Operations LLC	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vydyne 50BWFS عبارة عن راتينج PA66 للأغراض العامة. يتم تقديم هذا المنتج باللون الطبيعي والمصمم لتطبيقات تركيب البثق، وهو متوفر بمستويين من الرطوبة: 0.2% (كحد أقصى) مثل Vydyne 50BW و 0.5% (كحد أقصى) مثل Vydyne 50BWFS. يوفر Vydyne 50BWFS مقاومة كيميائية نموذجية لـ PA66 للعديد من المواد الكيميائية وزيوت الماكينات والمحركات والمذيبات والبنزين. يُظهر Vydyne 50BWFS لونًا أوليًا جيدًا والاحتفاظ بالألوان بعد التركيب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة البنزين	-	-
	غرض عام	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	ثبات لون جيد	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للمذيبات	-	
الاستخدامات	الخلط	-	-
	غرض عام	-	-
تصنيفات الوكالة	ASTM D 4066 PA0111	-	-
	ASTM D 6779 PA0111	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	EC 1935/2004	-	-
	EU 10/2011	-	-
	EU 2023/2006	-	-
	FDA 21 CFR 177.1500	-	-
	NSF 51	-	-
	NSF 61	-	
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الخلط	-	-
	بثق الخلط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.14 g/cm³	-	ISO 1183
رقم اللزوجة	137-148 cm³/g	-	ISO 307
الكثافة الظاهرية (Bulk)	674 g/l	-	ASTM D1895
محتوى الرطوبة	0.50 %	-	ASTM D6869
اللزوجة النسبية	45.0-51.0	-	ASTM D789

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	260 C°	500.0 F°	ISO 11357-3

الخواص البصرية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مؤشر الاصفرار	-4.0 YI	-	ASTM D1925

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.