Derakane® 455-400

المصنع	Ashland Performance Materials	**الفئة**	Vinyl Ester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

راتنج Derakane 455-400 هو فينيل إستر إيبوكسي نوفولاك غير مُحفز وعالي الترابط التشابكي. يسمح هذا المنتج باستخدام MEKP القياسي، ويظهر تحكمًا ممتازًا في الحرارة الناتجة، وثبات تخزين رائد في الصناعة. يحتوي راتنج DERAKANE 455-400 أيضًا على أقل من 35٪ ستيرين. يوفر راتنج DERAKANE 455-400 درجة حرارة تشويه حراري (HDT) أعلى مقارنة براتنج DERAKANE 451-400 ستظهر المعدات المصنعة باستخدام راتنج DERAKANE 455-400: مقاومة ممتازة للمذيبات والأحماض قوة انحناء عالية مقاومة عالية للحرارة التطبيقات والاستخدام يمكن استخدام راتنج DERAKANE 455-400 للتصفيف اليدوي والرش، ولف الخيوط، والزجاج الرقائقي والبطانات المملوءة ومركبات الطلاء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة المذيبات مقاومة حرارة عالية مقاومة الحمض	- - -	- - -
الاستخدامات	تبْطين تطبيق الطلاء	- -	- -
الأشكال	سائل	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	لف الخيوط بالطاقة طلاء يدوي	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة المحلول	425 mPa·s	425.0 cP	-
محتوى المواد الصلبة	65 %	-	-
صلابة باركول	45	-	ASTM D2583

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	3520 MPa	510533.76 psi	ASTM D638
قوة الشد	87.6 MPa	12705.33 psi	ASTM D638
استطالة الشد	4.2 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	3930 MPa	569999.34 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	161 MPa	23351.12 psi	ASTM D790
معامل الضغط	3410 MPa	494579.58 psi	ASTM D695

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	146 C°	294.8 F°	ASTM D648

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.