

## Aropol™ A 3058

TS Unspecified	الفئة	Ashland Performance Materials	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

راتنج Ashland لسوق البثق الكيمائي UPR عالي التفاعل سمات الأداء خصائص ميكانيكية جيدة. تشطيب سطحي ممتاز. معالجة ممتازة. التطبيقات النموذجية أجزاء يصل سمكها إلى 0.5 بوصة. مقابض الأدوات. خطوط النوافذ. مكونات مياه الصرف الصحي.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابلية معالجة جيدة	الميزات
-	-	تفاعلية عالية	
-	-	تشطيب سطح بارز	
-	-	مقابض	الاستخدامات
-	-	السحب	طريقة المعالجة

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	cP 5000.0	mPa·s 5000	لزوجة المحلول

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	psi 500381.1	MPa 3450	معامل الشد
-	psi 8499.23	MPa 58.6	قوة الشد
-	-	% 2.1	استطالة الشد
-	psi 500381.1	MPa 3450	معامل الانحناء
-	psi 14648.84	MPa 101	قوة الانحناء

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 275.0	C° 135	درجة حرارة انحراف الحرارة

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.