

Aropol™ L 2450

| | | | |
|-------------------------|--------|----------------------------------|-----------------|
| ,TS Unspecified | الفئة | Ashland Performance Materials | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

راتنجات Ashland لسوق البثق الكيماوي UPR عالي التفاعل سمات الأداء خصائص فيزيائية ممتازة. مقاومة جيدة للعوامل الجوية. التطبيقات النموذجية أجزاء صلبة ذات جدران رقيقة.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مقاومة جيدة للعوامل الجوية | الميزات |
| - | - | تفاعلية عالية | |
| - | - | صلابة عالية | |
| - | - | أجزاء ذات جدران رقيقة | الاستخدامات |
| - | - | السحب | طريقة المعالجة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|--------------------|---------------|---------------|
| - | cP 2400.0 | mPa·s 2400 | لزوجة المحلول |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | psi 569999.34 | MPa 3930 | معامل الشد |
| - | psi 8499.23 | MPa 58.6 | قوة الشد |
| - | - | % 1.8 | استطالة الشد |
| - | psi 580152.0 | MPa 4000 | معامل الانحناء |
| - | psi 12806.86 | MPa 88.3 | قوة الانحناء |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | F° 280.4 | C° 138 | درجة حرارة انحراف الحرارة |

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.