

Asrene® UI 2420

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------------|----------------|
| LLDPE | الفئة | Chandra Asri Petrochemical | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

Asrene® UI 2420 هو منتج بولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي. يمكن معالجته عن طريق القولية بالحقن وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Asrene® UI 2420 الأغشية / الأغشية / الإغلاقات والإضافات / الخلطات الرئيسية وتطبيقات الطلاء والسلع الاستهلاكية والتطبيقات المنزلية. تشمل الخصائص: قابلية معالجة جيدة، ومتانة جيدة، وتدفق عالي.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | قابلية تشكيل جيدة | الميزات |
| - | - | متانة جيدة | |
| - | - | تدفق عالي | |
| - | - | إغلاقات | الاستخدامات |
| - | - | تطبيقات الطلاء | |
| - | - | السلع المنزلية | |
| - | - | أغشية | |
| - | - | مادة مركزة | |
| - | - | ألعاب | |
| - | - | قولبة بالحقن | طريقة المعالجة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|-------------------------|--|
| ASTM D1505 | - | g/cm ³ 0.924 | الكثافة |
| ASTM D1238 | - | g/10 min 20 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |
| ASTM D1693 | - | hr 24.0 | مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي |

الخواص الميكانيكية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ASTM D638 | psi 1885.49 | MPa 13.0 | قوة الشد |
| ASTM D638 | - | % 450 | استطالة الشد |
| ASTM D790 | psi 94274.7 | MPa 650 | معامل الانحناء |
| ASTM D256 | ft·lb/in ² 71.37 | kJ/m ² 150 | صدمة إيزود المحززة (منطقة) |

الخواص الحرارية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|---------------|------------------------|
| ASTM D746 | - | C° | درجة حرارة الهشاشة |
| ASTM D1525 | F° 194.0 | C° 90.0 | درجة حرارة تليين فيكات |

معلومات المعالجة

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| - | F° 437.0 - 347.0 | C° 175-225 | درجة حرارة المعالجة (المصهور) |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.