

## alphalon™ 25

Nylon 6	الفئة	Grupa Azoty ATT Polymers GmbH	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

alphalon™ 25 هو نوع من مادة البوليمر أميد 6 لامع ذو لزوجة منخفضة ومناسب لإنتاج المركبات.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	لزوجة منخفضة	الميزات
-	-	الخلط	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	الخلط	طريقة المعالجة

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm <sup>3</sup> 1.13	الكثافة
ISO 307	-	cm <sup>3</sup> /g 132	رقم اللزوجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 307	-	2.5-2.6	اللزوجة النسبية
Internal Method	-	%	المواد القابلة للاستخلاص
Internal Method	-	%	محتوى الرطوبة
-	-	أسطوانى	شكل الجسيمات
-	in 0.09843	mm 2.50	حجم الجسيمات

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	% 0.0	ثاني أكسيد التيتانيوم

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 3146	F° 428.0	C° 220	درجة حرارة الانصهار (DSC)

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.