

Aurora PVC AP1085 Series AAMA

PVC, Flexible	الفئة	.Aurora Plastics, Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

مركب بثق مسحوق PVC عالي المعدل، متوسط اللمعان، لتطبيقات خارجية/داخلية. نتائج الاختبار النموذجية لـ ASTM D-4216. هذه تركيبة PVC صلبة وفقًا لمتطلبات AAMA 303-05. تم إجراء الاختبار على أجزاء نافذة فعلية بسمك جدار يبلغ 0.100 بوصة. هذه المادة تفي/تتجاوز فئة الخلية 1-20131-13** كما هو مطلوب في ASTM D-4726. تم إجراء الاختبار بواسطة Dallas Laboratory, Inc، يوليو 2006.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	لمعان متوسط	الميزات
-	-	مسحوق	الأشكال
-	-	بثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.45-1.47	الوزن النوعي
ASTM D4216	-	1-43344-12	تصنيف خلية PVC

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	75-81	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 436564.38	MPa 3010	معامل الشد
ASTM D638	psi 6700.76	MPa 46.2	قوة الشد
ASTM D790	psi 384350.7	MPa 2650	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 11603.04	MPa 80.0	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 18.36	J/m 980	صدمة إيزود المحززة
ASTM D4226	-	-	مقاومة صدمة السقوط
-	-	J/cm	
-	-	J/cm	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 159.08	C° 70.6	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D696	-	/5.2E-5 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D635	-	-	معدل الاحتراق
-	-	mm	
-	-	sec	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.