

Aurora PVC AP2144 Series 032405

| | | | |
|----------------------|--------|-----------------------|----------------|
| PVC, Flexible | الفئة | .Aurora Plastics, Inc | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

مسحوق PVC متوسط اللمعان، مركب بثق للتطبيقات الداخلية.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | لمعان متوسط | الميزات |
| - | - | مسحوق | الأشكال |
| - | - | بثق | طريقة المعالجة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.45-1.49 | الوزن النوعي |
| ASTM D4216 ASTM D3679 | - - | 1-32433-33 الفئة رقم 2 | تصنيف خلية PVC |
| ASTM D2240 | - | 76-81 | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | psi 379999.56 | MPa 2620 | معامل الشد |
| ASTM D638 | psi 6106.1 | MPa 42.1 | قوة الشد |
| ASTM D790 | psi 384350.7 | MPa 2650 | معامل الانحناء |
| ASTM D790 | psi 11603.04 | MPa 80.0 | قوة الانحناء |
| ASTM D256 | - | - | صدمة إيزود المحززة |
| - | ft·lb/in 1.5 | J/m 80 | |
| - | ft·lb/in 3.18 | J/m 170 | |
| ASTM D4226 | - | - | مقاومة صدمة السقوط |
| - | - | J/cm 66.7 | |
| - | - | J/cm | |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D648 | F° 161.96 | C° 72.2 | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |
| ASTM D696 | - | /6.5E-5 cm/cm C° | معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE) |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D635 | - | HB | تصنيف اللهب |

| أخرى | | | |
|------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | تصنيف الخلية |
| ASTM D3679 | - | الفئة رقم 2 | |
| ASTM D4216 | - | 1-32433-33 | |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.