

AURAPENE PPTF30BK

TPO	الفئة	.Aurora Plastics, Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	30% تلك	المادة المألثة

وصف المنتج

PPTF300BK عبارة عن مركب بولي بروبيلين مملوء بالتلك بنسبة 30% للأغراض العامة مع أداء جيد للأشعة فوق البنفسجية UV، ومصنوع من بوليمر معاد تدويره.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تلك، 30% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	نعم	المحتوى المعاد تدويره
-	-	غرض عام	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	غرض عام	الاستخدامات
-	-	أسود	المظهر

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.22	الكثافة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	g/10 min 15-20	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	% 0.50-1.5	انكماش القالب

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	psi 4061.06	MPa 28.0	إجهاد الشد
ISO 178	psi 507633.0	MPa 3500	معامل الانحناء
ISO 179/B	-	kJ/m ²	قوة صدمة شاربي المحزرة
ISO 180	-	kJ/m ²	قوة صدمة إيژود المحزرة

الخواص الحرارية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 306/B50	-	C°	درجة حرارة تليين فيكات

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
FMVSS 302	-	mm/min	معدل الاحتراق
Internal Method	-	HB	تصنيف اللهب

معلومات المعالجة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 194.0 - 158.0	C° 70.0-90.0	درجة حرارة التجفيف
-	F° 446.0 - 383.0	C° 195-230	درجة الحرارة الخلفية
-	F° 446.0 - 383.0	C° 195-230	درجة الحرارة الوسطى

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 446.0 - 383.0	C° 195-230	درجة الحرارة الأمامية
-	F° 158.0 - 68.0	C° 20.0-70.0	درجة حرارة القالب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **العنوان / Address**

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) **/ Contact
المسؤول:**

sales@su-jiao.com **/ البريد / Email**

www.polymersdata.com **/ الموقع / Website**

86-134-2475-5533+ **/ الجوال / Mobile**

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.