

Axiall PVC 1701 Clear 7002

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------|-----------------|
| PVC, Flexible | الفئة | Axiall Corporation | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

مركب كلوريد البوليفينيل المرن مُصمم لتطبيقات USP من الفئة السادسة. يتميز المركب بوضوح استثنائي.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | شفافية عالية | الميزات |
| - | - | USP الفئة VI | تصنيفات الوكالة |
| - | - | شفاف/شبه شفاف | المظهر |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.22 | الوزن النوعي |
| ASTM D1238 | - | g/10 min 46 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |
| ASTM D2240 | - | 70 | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | - | - | قوة الشد |
| - | psi 2552.67 | MPa 17.6 | |
| - | psi 999.31 | MPa 6.89 | |
| ASTM D638 | - | % 410 | استطالة الشد |

| معلومات المعالجة | | | |
|------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | F° 339.8 | C° 171 | درجة حرارة المعالجة (المصهور) |

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **العنوان / Address**

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) **/ Contact المسؤول:**

sales@su-jiao.com **/ البريد / Email**

www.polymersdata.com **/ الموقع / Website**

86-134-2475-5533+ **/ الجوال / Mobile**

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.