

Axiall PVC 17890

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------|-----------------|
| PVC, Flexible | الفئة | Axiall Corporation | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

مركب عزل غير رصاصي ومثبت موسى به لتطبيقات THW و 90 درجة مئوية من الفئة 43.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | عزل | الاستخدامات |
| - | - | THW | أنواع الأسلاك |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.30-1.34 | الوزن النوعي |
| ASTM D2240 | - | 86-92 | صلابة الديورومتر |

الخواص الميكانيكية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|--------------------|---------------|---------|
|----------|--------------------|---------------|---------|

قوة الشد

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | - | - | - |
| - | psi 2654.2 | MPa 18.3 | - |
| - | psi 1595.42 | MPa 11.0 | - |
| ASTM D638 | - | % 340 | استطالة الشد |

| التقادم | | | |
|----------|--------------------|---------------|------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| UL 1581 | - | - | الاحتفاظ باستطالة الشد |
| - | - | % 80 | - |
| - | - | % 78 | - |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D746 | F° 18.4- | C° 28.0- | درجة حرارة الهشاشة |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D257 | - | 1.5E+15 ohms·cm | المقاومة الحجمية |
| ASTM D2863 | - | % 28 | مؤشر الأكسجين |

| معلومات المعالجة | | | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | F° 370.4 | C° 188 | درجة حرارة المصهور |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.