

Axiall PVC 17900

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------|-----------------|
| PVC, Flexible | الفئة | Axiall Corporation | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

مركب عزل مثبت غير الرصاص ومصنف UL لتطبيقات مقاومة لأشعة الشمس لمدة 720 ساعة. مناسب للبناء بجدار 90 درجة مئوية، 1/64 بوصة أو 105 درجة مئوية، 4/64 بوصة.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم) | الميزات |
| - | - | أجزاء ذات جدران رقيقة | الاستخدامات |
| - | - | TW | أنواع الأسلاك |
| - | - | UL تصنيف الزيت 1 UL النوع TW | تصنيفات الوكالة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.31-1.35 | الوزن النوعي |
| ASTM D2240 | - | 86-92 | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | - | - | قوة الشد |
| - | psi 2784.73 | MPa 19.2 | |
| - | psi 1827.48 | MPa 12.6 | |
| ASTM D638 | - | % 360 | استطالة الشد |
| التقادم | | | |
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| UL 1581 | - | % 27- | التغير في الاستطالة القصوى في الهواء |
| الخواص الحرارية | | | |
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D746 | F° 29.2- | C° 34.0- | درجة حرارة الهشاشة |
| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال | | | |
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D2863 | - | % 27 | مؤشر الأكسجين |
| أخرى | | | |
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | F° 365.0 | C° 185 | درجة حرارة المخزون |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.