

Axiall PVC 19481

PVC, Flexible	الفئة	Axiall Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

عزل مثبت غير رصاصي 105 درجة مئوية، VW-1. الأنسب للمقياس الصغير، تطبيقات الجدار 1/64. معتمد من UL لعزل THW, THHW, THHN-THWN, TW.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عزل	الاستخدامات
-	-	THHN	أنواع الأسلاك
-	-	THHW	
-	-	THW	
-	-	THWN	
-	-	TW	
-	-	VW-1	
-	-	UL النوع THHN	تصنيفات الوكالة
-	-	UL النوع THW	
-	-	UL النوع THWN	
-	-	UL النوع TW	
-	-	UL VW-1	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.32-1.36	الوزن النوعي
ASTM D2240	-		صلابة الديورومتر
-	-	92-98	
-	-	45-51	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	-		قوة الشد
-	psi 2944.27	MPa 20.3	
-	psi 2248.09	MPa 15.5	
ASTM D638	-	% 340	استطالة الشد

التقادم			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
UL 1581	-	% 15-	التغير في الاستطالة القصوى في الهواء
UL 1581	-	% 15-	التغير في الاستطالة القصوى

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D746	F° 0.4-	C° 18.0-	درجة حرارة الهشاشة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D257	-	2.0E+15 ohms·cm	المقاومة الحجمية
ASTM D2863	-	% 30	مؤشر الأكسجين

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 379.4	C° 193	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.