

## Axiall PVC 19900 BIO

PVC, Flexible	الفئة	Axiall Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

105 درجة مئوية، عزل غير رصاصي مصنف VW-1 بمرونة جيدة. مناسب تمامًا لجدار 1/64 (18 AWG وأكبر). معتمد من UL لتطبيقات tW و THW و THHW. مقاوم للفطريات وفقًا لـ ASTM G-21.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عزل	الاستخدامات
-	-	تطبيقات الأسلاك والكابلات	
-	-	THHW	أنواع الأسلاك
-	-	THW	
-	-	TW	
-	-	VW-1	
-	-	ASTM G 21	تصنيفات الوكالة
-	-	UL النوع THHW	
-	-	UL النوع THW	
-	-	UL النوع TW	
-	-	UL VW-1	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.29-1.35	الوزن النوعي
ASTM D2240	-	88-94	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	-		قوة الشد
-	psi 2451.14	MPa 16.9	
-	psi 1798.47	MPa 12.4	
ASTM D638	-	% 330	استطالة الشد

التقادم			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
UL 1581	-	% 20-	التغير في الاستطالة القصوى في الهواء
UL 1581	-	% 14-	التغير في الاستطالة القصوى

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D746	F° 11.2-	C° 24.0-	درجة حرارة الهشاشة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D257	-	1.5E+15 ohms·cm	المقاومة الحجمية
ASTM D2863	-	% 28	مؤشر الأكسجين

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 365.0	C° 185	درجة حرارة المصهور

**Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد  
Export Co., Ltd والتصدير المحدودة**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address  
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.