

# Axiall PVC 2651

PVC, Flexible	الفئة	Axiall Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

Axiall PVC 2651 هي مادة كلوريد البولي فينيل الصلب. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. السمة الأساسية لـ Axiall PVC 2651: مصنع للهب.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E53006-243300	بطاقة UL الصفراء
-	-	E53006-243301	

### الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.35	الوزن النوعي
ASTM D955	-	% 0.30-0.40	انكماش الغالب
-	-	190	نسبة التدفق
ASTM D785	-	85	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 397404.12	MPa 2740	معامل الشد
ASTM D638	psi 6294.65	MPa 43.4	قوة الشد
ASTM D790	psi 369846.9	MPa 2550	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 10616.78	MPa 73.2	قوة الانحناء
ASTM D256	-	-	صدمة إيزود المحززة
-	ft·lb/in 1.5	J/m 80	
-	ft·lb/in 9.93	J/m 530	
Internal Method	-	J 22.0	صدمة غاردنر
ASTM D4226	-	J/cm 129	مقاومة صدمة السقوط

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
-	F° 164.66	C° 73.7	
-	F° 159.26	C° 70.7	
UL 746	F° 203.0	C° 95.0	RTI كهربائي
UL 746	F° 176.0	C° 80.0	صدمة RTI
UL 746	F° 203.0	C° 95.0	RTI قوة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
UL 94	-	V-0\n\n5VA	تصنيف اللهب
ASTM D2863	-	% 36	مؤشر الأكسجين

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.