

Axiall PVC 3121

PVC, Flexible	الفئة	Axiall Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Georgia Gulf 3121 عبارة عن مركب مسحوق من الدرجة الخارجية مصمم لتطبيقات المعالجة التي تتطلب معدل إنتاج عالي. نظرًا لتمتعه بمقاومة ممتازة للعوامل الجوية وقوة تحمل الصدمات، فإن 3121 مناسب لتطبيقات مثل النوافذ والأبواب والأسطح والأسوار.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E53006-522730	بطاقة UL الصفراء
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	
-	-	تطبيقات خارجية	الاستخدامات
-	-	مسحوق	الأشكال
-	-	بثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.50	الوزن النوعي

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D4216 ASTM D1784	- -	1-443-43-23 13343	تصنيف خلية PVC
ASTM D785	-	111	صلابة روكويل
ASTM D2240	-	82	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 394503.36	MPa 2720	معامل الشد
ASTM D638	psi 6526.71	MPa 45.0	قوة الشد
ASTM D790	psi 368396.52	MPa 2540	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 11095.41	MPa 76.5	قوة الانحناء
ASTM D256	-	-	صدمة إيزود المحززة
-	ft·lb/in 20.6	J/m 1100	
-	ft·lb/in 4.31	J/m 230	
ASTM D1822	ft·lb/in ² 99.92	kJ/m ² 210	قوة صدمة الشد

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 156.2	C° 69.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D696	-	/6.3E-5 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
والتصدير المحدودة **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.