

Axiall PVC 7450

PVC, Flexible	الفئة	Axiall Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Georgia Gulf 7450 هو مركب بثق PVC صلب مصمم لأغراض خاصة للتطبيقات التي تتطلب المتانة، والديمومة، وتصنيف UL، ومقاومة المواد الكيميائية، وسهولة المعالجة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E53006-243330	بطاقة UL الصفراء
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	الميزات
-	-	قابلية تلوين جيدة	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	متانة جيدة	
-	-	انتفاخ القالب منخفض	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	بثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.38	الوزن النوعي

الخواص الفيزيائية				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
ASTM D4216	-	1-442-32-23	تصنيف خلية PVC	
ASTM D785	-	106	صلابة روكويل	
ASTM D2240	-	75	صلابة الديورومتر	

الخواص الميكانيكية				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
ASTM D638	psi 355343.1	MPa 2450	معامل الشد	
ASTM D638	psi 6193.12	MPa 42.7	قوة الشد	
ASTM D790	psi 359694.24	MPa 2480	معامل الانحناء	
ASTM D790	psi 11806.09	MPa 81.4	قوة الانحناء	
ASTM D256	-		صدمة إيزود المحززة	
-	ft·lb/in 17.98	J/m 960		
-	ft·lb/in 8.05	J/m 430		
ASTM D1822	ft·lb/in ² 79.93	kJ/m ² 168	قوة صدمة الشد	
ASTM D4226	-	J/cm 133	مقاومة صدمة السقوط	

الخواص الحرارية				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
ASTM D648	F° 154.4	C° 68.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	
ASTM D696	-	/6.5E-5 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
UL 94	-	V-0	تصنيف اللهب

معلومات المعالجة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 359.6	C° 182	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.