

Axiall PVC 8247 Clear 34

PVC, Flexible	الفئة	Axiall Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Georgia Gulf 8247 Clear 34 هو مركب حبيبات PVC صلب مناسب للتطبيقات التي تكون فيها الشفافية مهمة. يستخدم على نطاق واسع للملفات الشخصية الشفافة مثل حواف الأثاث وأبواب الاستحمام ونوافذ الجالوزي المحمية. يتم أيضًا ملء تطبيقات الألواح المشكلة بالفراغ عالية التأثير بـ Clear 34 8247. يمكن استخدام آلات اللولب المزدوج لتحويل Georgia Gulf 8247 Clear 34. يتميز 8247 بخصائص فيزيائية ممتازة ومعالجة سهلة. يحتوي على مثبط للأشعة فوق البنفسجية لإبطاء التدهور. وهي متوفرة في صناديق من الألياف، أو عربات النقل بالسكك الحديدية السائبة، أو حمولات الشاحنات السائبة. وهي متوفرة بلون أخضر باهت محايد ويمكن تلوينها بسهولة بالمركبات في الماكينة. المساعدة الفنية متاحة عند الطلب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E53006-243340	بطاقة UL الصفراء
-	-	معدل مقاومة الصدمات	المواد المضافة
-	-	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	قابلية معالجة جيدة	الميزات
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	معدل لمقاومة الصدمات	

الاستخدامات

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أثاث	
-	-	مظاهر	
-	-	ورقة	
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	أخضر فاتح	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	بثق المظهر	طريقة المعالجة
-	-	بثق الألواح	
-	-	تشكيل الفراغ	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.32	الوزن النوعي
ASTM D4216	-	1-444-33-33	تصنيف خلية PVC
ASTM D785	-	112	صلابة روكويل
ASTM D2240	-	79	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 379999.56	MPa 2620	معامل الشد
ASTM D638	psi 6497.7	MPa 44.8	قوة الشد
ASTM D790	psi 379999.56	MPa 2620	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 11806.09	MPa 81.4	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 11.99	J/m 640	صدمة إيزود المحززة
ASTM D1822	ft·lb/in ² 88.97	kJ/m ² 187	قوة صدمة الشد

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 161.96	C° 72.2	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
UL 94	-	V-0	تصنيف اللهب

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.