

Axiall PVC 8266 White

PVC, Flexible	الفئة	Axiall Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Axiall PVC 8266 White هو مادة بولي كلوريد الفينيل الصلب. متوفر في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أبيض	المظهر

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.41	الوزن النوعي
ASTM D1784	-	13253	تصنيف خلية PVC
ASTM D785	-	90	صلابة روكويل
ASTM D2240	-	78	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 410457.54	MPa 2830	معامل الشد
ASTM D638	psi 5714.5	MPa 39.4	قوة الشد
ASTM D790	psi 378549.18	MPa 2610	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 10805.33	MPa 74.5	قوة الانحناء
ASTM D256	-	-	صدمة إيزود المحززة
-	ft·lb/in 3.56	J/m 190	
-	ft·lb/in 2.62	J/m 140	
ASTM D1822	ft·lb/in ² 55.19	kJ/m ² 116	قوة صدمة الشد

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
-	F° 140.0	C° 60.0	
-	F° 154.04	C° 67.8	

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 370.4	C° 188	درجة حرارة المعالجة (المصهور)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.