

## Axiall PVC 8676

|                      |        |                    |                 |
|----------------------|--------|--------------------|-----------------|
| PVC, Flexible        | الفئة  | Axiall Corporation | المصنع          |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | -                  | المادة المألوفة |

### وصف المنتج

مركب PVC للأغراض العامة بخصائص تشبه المطاط. موصى به للبتق المشترك إلى PVC الصلب.

### المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |               |                |
|--------------|--------------------|---------------|----------------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية        |
| -            | -                  | غرض عام       | الميزات        |
| -            | -                  | غرض عام       | الاستخدامات    |
| -            | -                  | البتق المشترك | طريقة المعالجة |

### الخواص الفيزيائية

| الاختبار   | النظام الإمبراطوري | النظام المتري               | الخاصية          |
|------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| ASTM D792  | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.20-1.24 | الوزن النوعي     |
| ASTM D2240 | -                  | 67                          | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية      |
| ASTM D638          | psi 539.54         | MPa 3.72      | معامل الشد   |
| ASTM D638          | psi 1319.85        | MPa 9.10      | قوة الشد     |
| ASTM D638          | -                  | % 360         | استطالة الشد |

| معلومات المعالجة |                    |               |                    |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار         | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية            |
| -                | F° 350.6           | C° 177        | درجة حرارة المصهور |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.