

## Axiall PVC 8690

|                      |        |                    |                 |
|----------------------|--------|--------------------|-----------------|
| PVC, Flexible        | الفئة  | Axiall Corporation | المصنع          |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | -                  | المادة المألوفة |

### وصف المنتج

مركب بثق للأغراض العامة مصمم للاستخدام في أشرطة منع تسرب الطقس وشرائط الشاش والحشيات المرنة.

### المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |   |                |
|--------------|--------------------|---|----------------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري                           | الخاصية        |
| -            | -                  | عام                                     | الميزات        |
| -            | -                  | وردة<br>شريط إغلاق مقاوم للعوامل الجوية | الاستخدامات    |
| -            | -                  | جسيم                                    | الأشكال        |
| -            | -                  | بثق                                     | طريقة المعالجة |

### الخواص الفيزيائية

| الاختبار   | النظام الإمبراطوري | النظام المتري          | الخاصية          |
|------------|--------------------|------------------------|------------------|
| ASTM D792  | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.39 | الوزن النوعي     |
| ASTM D2240 | -                  | 69                     | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية      |
| ASTM D638          | psi 1493.89        | MPa 10.3      | قوة الشد     |
| ASTM D638          | -                  | % 300         | استطالة الشد |

| الخواص الحرارية |                    |               |                    |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار        | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية            |
| ASTM D746       | F° 22.0-           | C° 30.0-      | درجة حرارة الهشاشة |

| أخرى     |                    |               |           |
|----------|--------------------|---------------|-----------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية   |
| -        | -                  | -             | غير معروف |

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address  
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.