

Axiall PVC 8864

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------|----------------|
| PVC, Flexible | الفئة | Axiall Corporation | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

مركب بثق PVC للأغراض العامة موصى به للتطبيقات التي تتطلب مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والفطريات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|--------------------|----------------------------------|----------------|
| - | - | مقاوم للفطريات | الميزات |
| - | - | غرض عام | |
| - | - | مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية | |
| - | - | غرض عام | الاستخدامات |
| - | - | بثق | طريقة المعالجة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|------------------------|------------------|
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.49 | الوزن النوعي |
| ASTM D2240 | - | 86 | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | - | - | قوة الشد |
| - | psi 2045.04 | MPa 14.1 | |
| - | psi 1229.92 | MPa 8.48 | |
| ASTM D638 | - | % 320 | استطالة الشد |

| معلومات المعالجة | | | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | F° 359.6 | C° 182 | درجة حرارة المصهور |

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد .Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China: العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com: البريد / Email

www.polymersdata.com: الموقع / Website

86-134-2475-5533+: الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.