

## Axiall PVC 9113J Clear 13

PVC, Flexible	الفئة	Axiall Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

### وصف المنتج

يستخدم Georgia Gulf 9113J Clear 13 لمجموعة متنوعة من تطبيقات التعبئة والتغليف بما في ذلك سائل إشعال الفحم وأدوات الزينة والمواد الكيميائية المنزلية. يتميز بقوة تأثير ممتازة ويحتوي على مثبت ضوء فوق بنفسجي يحمي المنتجات الحساسة للضوء.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	المواد المضافة
-	-	مقاومة الصدمات، عالية	الميزات
-	-	التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	قولية النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.31	الوزن النوعي

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 365495.76	MPa 2520	معامل الشد
ASTM D638	psi 6004.57	MPa 41.4	قوة الشد
ASTM D790	psi 10993.88	MPa 75.8	قوة الانحناء
ASTM D256 ASTM D256 ASTM D256	- ft·lb/in 22.48 ft·lb/in 9.93	J/m 1200 J/m 530	صدمة إيروود المحززة
ASTM D1822	ft·lb/in <sup>2</sup> 88.02	kJ/m <sup>2</sup> 185	قوة صدمة الشد

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 147.2	C° 64.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1003	-	% 77.0	النفذية
ASTM D1003	-	% 6.0	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.