

Axiall PVC 9113J Clear 61

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------|-----------------|
| PVC, Flexible | الفئة | Axiall Corporation | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

يستخدم Georgia Gulf 9113J Clear 61 لمجموعة متنوعة من العبوات بما في ذلك سائل إشعال الفحم وأدوات الزينة والمواد الكيميائية المنزلية. يتميز بقوة تأثير ممتازة ويحتوي على مثبت ضوء فوق بنفسجي يحمي المنتجات الحساسة.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مثبت للأشعة فوق البنفسجية | المواد المضافة |
| - | - | مقاومة جيدة للصدمات | الميزات |
| - | - | التعبئة والتغليف | الاستخدامات |
| - | - | شفاف/شبه شفاف | المظهر |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|--------------------|------------------------|--------------|
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.31 | الوزن النوعي |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | psi 365495.76 | MPa 2520 | معامل الشد |
| ASTM D638 | psi 6004.57 | MPa 41.4 | قوة الشد |
| ASTM D790 | psi 10993.88 | MPa 75.8 | قوة الانحناء |
| ASTM D256 | - | - | صدمة إيزود المحززة |
| - | ft·lb/in 22.48 | J/m 1200 | |
| - | ft·lb/in 9.93 | J/m 530 | |
| ASTM D1822 | ft·lb/in ² 88.02 | kJ/m ² 185 | قوة صدمة الشد |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D648 | F° 147.2 | C° 64.0 | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |

| الخواص البصرية | | | |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D1003 | - | % 77.0 | النفذية |
| ASTM D1003 | - | % 6.0 | الضبابية (Haze) |

| أخرى | | | |
|----------|--------------------|---------------|---------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | J 13.7 | عزم التوازن |
| - | - | min 30.0 | وقت الاستقرار |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.