

Axiall PVC 9153

PVC, Flexible	الفئة	Axiall Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Axiall PVC 9153 هي مادة صلبة من مادة البولي فينيل كلوريد. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية ويتم معالجته عن طريق النفخ. الخصائص الرئيسية لـ Axiall PVC 9153 هي: قابلية معالجة جيدة، مقاومة الصدمات، مقاومة كيميائية، مجال التطبيق النموذجي لـ Axiall PVC 9153 هو: الزجاج.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة الصدمات، جيدة	الميزات
-	-	قابلية تشغيل جيدة	
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	زجاجة	الاستخدامات
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	جسيم	الأشكال
-	-	قوية النفخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.31	الوزن النوعي

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 375648.42	MPa 2590	معامل الشد
ASTM D638	psi 6193.12	MPa 42.7	قوة الشد
ASTM D790	psi 11095.41	MPa 76.5	قوة الانحناء
ASTM D256	-	-	صدمة إيروود المحززة
ASTM D256	ft·lb/in 20.6	J/m 1100	
ASTM D256	ft·lb/in 9.93	J/m 530	
ASTM D1822	ft·lb/in ² 79.93	kJ/m ² 168	قوة صدمة الشد

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 149.0	C° 65.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1003	-	% 78.0	النفذية
ASTM D1003	-	% 6.0	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.