

Axiall PVC 9275 J Amber 05

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------|-----------------|
| PVC, Flexible | الفئة | Axiall Corporation | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

يستخدم Georgia Gulf 9175 Amber J 05 في عبوات القولية بالنفخ بالحقن في تطبيقات مستحضرات التجميل والمستلزمات الشخصية. وهو مركب كهرماني مُلون مسبقًا وجميع المكونات مُعتمدة من إدارة الغذاء والدواء.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | تغليف مستحضرات التجميل | الاستخدامات |
| - | - | FDA غير مصنف | تصنيفات الوكالة |
| - | - | كهرماني | المظهر |
| - | - | جسيم | الأشكال |
| - | - | قولبة النفخ بالحقن | طريقة المعالجة |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|--------------------|------------------------|--------------|
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.33 | الوزن النوعي |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | psi 400304.88 | MPa 2760 | معامل الشد |
| ASTM D638 | psi 6903.81 | MPa 47.6 | قوة الشد |
| ASTM D790 | psi 12995.4 | MPa 89.6 | قوة الانحناء |
| ASTM D256 | ft·lb/in 0.5057 | J/m 27 | صدمة إيزود المحززة |
| ASTM D1822 | ft·lb/in ² 59.95 | kJ/m ² 126 | قوة صدمة الشد |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D648 | F° 134.6 | C° 57.0 | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |

| أخرى | | | |
|----------|--------------------|---------------|-----------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | غير معروف |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd وشركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **العنوان / Address**

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) **/ Contact**
المسؤول:

sales@su-jiao.com **/ البريد / Email**

www.polymersdata.com **/ الموقع / Website**

86-134-2475-5533+ **/ الجوال / Mobile**

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.