

Axpoly® r-PP19 1057

PP Homopolymer	الفئة	Axion Polymers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	40% تلك	المادة المألثة

وصف المنتج

درجة التطوير - r-PP19 1057 Axpoly® r-PP19 1057 عبارة عن درجة بولي بروبيلين سوداء عالية الأداء مملوءة بنسبة 20% من التلك. توفر المادة صلابة محسنة وهي مصممة للاستخدام في مجموعة متنوعة من تطبيقات الاستخدام النهائي الصعبة. يتم إنتاج هذا المنتج من مواد خام معاد تدويرها بنسبة 100% بعد الاستهلاك، ويتناسب هذا المنتج بشكل وثيق مع درجات راتنج Axpoly® المعاد تدويرها الأخرى ويوفر نفس المجموعة من مزايا المستخدم، بما في ذلك: يحل محل الراتنج البكر بنجاح، توفيرات ضخمة في تأثير ثاني أكسيد الكربون، يجذب العملاء "الأكثر اخضرارًا"، تقليل تكلفة المواد الخام، يمكن أن يساعد في تقليل البصمة الكربونية الخاصة بك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تلك، 40% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	نعم	المحتوى المعاد تدويره
-	-	صلابة متوسطة	الميزات
-	-	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	تصنيفات الوكالة
-	-	متوافق مع RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	أسود	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/10 min 7.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	psi 3335.87	MPa 23.0	إجهاد الشد
-	-	% 80	انفعال الشد
-	ft·lb/in ² 4.76	kJ/m ² 10	قوة صدمة إيزود غير المحززة
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	in 0.1181	mm 3.00	حجم الكريات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.