

# Axpoly® r-PP51 1071

PP Homopolymer	الفئة	Axion Polymers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	20% تلك	المادة المألثة

## وصف المنتج

درجة التطوير - r-PP51 1071 Axpoly® r-PP51 1071 عبارة عن درجة بولي بروبيلين سوداء عالية الأداء مملوءة بنسبة 20% من التلك. توفر المادة صلابة محسنة وهي مصممة للاستخدام في مجموعة متنوعة من تطبيقات الاستخدام النهائي الصعبة. يتم إنتاج هذا المنتج من مواد خام معاد تدويرها بنسبة 100% بعد الاستهلاك، ويتناسب هذا المنتج بشكل وثيق مع درجات راتنج Axpoly® المعاد تدويرها الأخرى ويوفر نفس المجموعة من مزايا المستخدم، بما في ذلك: يحل محل الراتنج البكر بنجاح، توفيرات ضخمة في تأثير ثاني أكسيد الكربون، يجذب العملاء "الأكثر اخضرارًا"، تقليل تكلفة المواد الخام، يمكن أن يساعد في تقليل البصمة الكربونية الخاصة بك.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تلك، 20% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	نعم	المحتوى المعاد تدويره
-	-	صلابة متوسطة	الميزات
-	-	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	تصنيفات الوكالة
-	-	متوافق مع RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	أسود	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.09	الكثافة
-	-	g/10 min 9.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	psi 3335.87	MPa 23.0	إجهاد الشد
-	-	% 25	انفعال الشد
-	ft·lb/in <sup>2</sup> 4.76	kJ/m <sup>2</sup> 10	قوة صدمة إيزود غير المحززة

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد:

www.polymersdata.com / الموقع: Website

86-134-2475-5533+ / الجوال: Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.