

## Axpoly® r-PP51 1072

PP Homopolymer	الفئة	Axion Polymers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	30% تلك	المادة المألوفة

### وصف المنتج

درجة التطوير - r-PP51 1072 Axpoly® r-PP51 1072 عبارة عن درجة بولي بروبيلين سوداء عالية الأداء مملوءة بنسبة 30% من التلك. توفر المادة صلابة محسنة وهي مصممة للاستخدام في مجموعة متنوعة من تطبيقات الاستخدام النهائي الصعبة. يتم إنتاج هذا المنتج من مواد خام معاد تدويرها بنسبة 100% بعد الاستهلاك، ويتناسب هذا المنتج بشكل وثيق مع درجات راتنج Axpoly® المعاد تدويرها الأخرى ويوفر نفس المجموعة من مزايا المستخدم، بما في ذلك: يحل محل الراتنج البكر بنجاح، توفيرات ضخمة في تأثير ثاني أكسيد الكربون، يجذب العملاء "الأكثر اخضرارًا"، تقليل تكلفة المواد الخام، يمكن أن يساعد في تقليل البصمة الكربونية الخاصة بك.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تلك، 30% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	نعم	المحتوى المعاد تدويره
-	-	صلابة متوسطة	الميزات
-	-	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	تصنيفات الوكالة
-	-	متوافق مع RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	أسود	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.14	الكثافة
-	-	g/10 min 7.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	psi 3335.87	MPa 23.0	إجهاد الشد
-	-	% 25	انفعال الشد
-	ft·lb/in <sup>2</sup> 4.04	kJ/m <sup>2</sup> 8.5	قوة صدمة إيزود غير المحززة

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.