

## Badamid® C70 M40 MoS2

|                      |        |          |                |
|----------------------|--------|----------|----------------|
| Nylon 66/6           | الفئة  | Bada AG  | المصنع         |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | 40% معدن | المادة المألثة |

### وصف المنتج

PA66/6 M40 MoS2 درجة قولبة بالحقن مملوءة بالمعادن ومزلفة مع مقاومة عالية للتآكل

### المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |                            |                 |
|--------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري              | الخاصية         |
| -            | -                  | معدني، 40% حشو بالوزن      | الحشو / التعزيز |
| -            | -                  | مقاومة جيدة للتآكل<br>مشحم | الميزات         |
| -            | -                  | قولبة بالحقن               | طريقة المعالجة  |

### الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري          | الخاصية      |
|----------|--------------------|------------------------|--------------|
| ISO 1183 | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.48 | الكثافة      |
| ISO 62   | -                  | % 4.5                  | امتصاص الماء |
| -        | -                  | % 1.4                  |              |

| الخواص الميكانيكية |                             |                       |                            |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري          | النظام المتري         | الخاصية                    |
| ISO 527-2/1        | psi 870228.0                | MPa 6000              | معامل الشد                 |
| ISO 527-2/5        | psi 13053.42                | MPa 90.0              | إجهاد الشد                 |
| ISO 527-2/5        | -                           | % 5.0                 | انفعال الشد                |
| ISO 179/1eA        | -                           | -                     | قوة صدمة شاربي المحززة     |
| -                  | ft·lb/in <sup>2</sup> 1.9   | kJ/m <sup>2</sup> 4.0 |                            |
| -                  | ft·lb/in <sup>2</sup> 2.85  | kJ/m <sup>2</sup> 6.0 |                            |
| ISO 179/1eU        | -                           | -                     | قوة صدمة شاربي غير المحززة |
| -                  | ft·lb/in <sup>2</sup> 38.06 | kJ/m <sup>2</sup> 80  |                            |
| -                  | ft·lb/in <sup>2</sup> 45.2  | kJ/m <sup>2</sup> 95  |                            |

| الخواص الحرارية |                    |               |                                |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| الاختبار        | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                        |
| -               | -                  | -             | درجة حرارة انحراف الحرارة      |
| ISO 75-2/B      | F° 428.0           | C° 220        |                                |
| ISO 75-2/A      | F° 212.0           | C° 100        |                                |
| ISO 3146        | F° 469.4           | C° 243        | درجة حرارة الانصهار (DSC)      |
| IEC 216         | -                  | -             | الحد الأقصى لدرجة حرارة الخدمة |
| -               | F° 212.0           | C° 100        |                                |
| -               | F° 392.0           | C° 200        |                                |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال |                    |                 |                  |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| الاختبار                             | النظام الإمبراطوري | النظام المتري   | الخاصية          |
| IEC 60093                            | -                  | 1.0E+12 ohms    | المقاومة السطحية |
| IEC 60093                            | -                  | 1.0E+15 ohms·cm | المقاومة الحجمية |
| IEC 60243-1                          | -                  | kV/mm 90        | القوة الكهربائية |
| IEC 60250                            | -                  | 4.00            | السماحية النسبية |
| IEC 60250                            | -                  | 0.016           | عامل التبديد     |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال |                    |               |                    |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار                             | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية            |
| IEC 60112                            | -                  | V 500         | مؤشر التبع المقارن |
| UL 94                                | -                  |               | تصنيف اللهب        |
| -                                    | -                  | HB            |                    |
| -                                    | -                  | HB            |                    |

| معلومات المعالجة |                    |               |                               |
|------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار         | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                       |
| -                | F° 176.0           | C° 80.0       | درجة حرارة التجفيف            |
| -                | -                  | hr 2.0-4.0    | وقت التجفيف                   |
| -                | F° 554.0 - 518.0   | C° 270-290    | درجة حرارة المعالجة (المصهور) |
| -                | F° 194.0 - 158.0   | C° 70.0-90.0  | درجة حرارة القالب             |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.