

## Badaflex® TPE-S 70A 1000LD

|                      |        |         |                |
|----------------------|--------|---------|----------------|
| TPE                  | الفئة  | Bada AG | المصنع         |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | -       | المادة المألثة |

### وصف المنتج

Badaflex® TPE-S 70A 1000LD هي مادة لدائن حرارية مطاطة (TPE). وهي متوفرة في أوروبا.

### المواصفات الفنية

#### معلومات عامة

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|--------------------|---------------|---------|
| -        | -                  | Pellets       | الأشكال |

#### الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري           | الخاصية   |
|----------|--------------------|-------------------------|-----------|
| ISO 1183 | -                  | g/cm <sup>3</sup> 0.990 | الكثافة   |
| ISO 868  | -                  | 70                      | صلابة شور |

#### الخواص الميكانيكية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية    |
|----------|--------------------|---------------|------------|
| ISO 37   | psi 1087.79        | MPa 7.50      | إجهاد الشد |

| الخواص الميكانيكية |                    |               |              |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية      |
| ISO 37             | -                  | % 660         | استطالة الشد |
| ISO 34-1           | -                  | kN/m 23       | قوة التمزق   |
| ISO 815            | -                  | % 35          | مجموعة الضغط |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.