

Bapolene® 200B

LDPE	الفئة	,Bamberger Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

Bapolene 200B عبارة عن بولي إيثيلين منخفض الكثافة لتطبيقات الأغشية المنفوخة التي تتطلب وضوحًا فائقًا. يتوافق مع US FDA 21CFR177.1520.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	شفافية عالية	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	غرض عام	
-	-	تطبيقات صناعية	
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	FDA 21 CFR 177.1520	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.920	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.7	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
-	psi 27992.33	MPa 193	
-	psi 31038.13	MPa 214	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
-	psi 3480.91	MPa 24.0	
-	psi 2755.72	MPa 19.0	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
-	-	% 300	
-	-	% 500	
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
-	oz 12.7	g 360	
-	oz 4.59	g 130	
ASTM D1709	-	kN/m 931.6	اختبار السقوط الحر (Dart Drop)

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1003	-	%	الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.