

Bapolene® LD100F

LDPE	الفئة	,Bamberger Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Bapolene LD100F عبارة عن بولي إيثيلين منخفض الكثافة غير معدل يتم بثقه في فيلم عالي التأثير منخفض اللمعان. وهي متوفرة بدون إضافات مانعة للانزلاق/التكتل. يفي هذا المنتج بمعايير إدارة الغذاء والدواء (FDA) لتطبيقات ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	لمعان، منخفض	الميزات
-	-	مقاومة الصدمات، عالية	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	أفلام	الاستخدامات
-	-	مجال التطبيقات المعمارية	
-	-	تطبيق زراعي	
-	-	فيلم قابل للانكماش	
-	-	كيس تعبئة ثقيل	
-	-	FDA التعرض للأغذية، غير مصنف	تصنيفات الوكالة
-	-	جسيم	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.921	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 0.50	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 1.97	µm 50	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882	- psi 23061.04 psi 2755.72	MPa 159 MPa 19.0	المعامل القاطع
ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882	- psi 3393.89 psi 3002.29	MPa 23.4 MPa 20.7	قوة الشد
ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882	- - -	% 500 % 800	استطالة الشد
ASTM D1709	oz 11.29	g 320	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	oz 31.39	g 890	قوة التمزق إلمندورف

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1003	-	% 15	الضبابية (Haze)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.