

Bapolene® LD200B

| | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|
| LDPE | الفئة | ,Bamberger Polymers .Inc | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

راتينج بثق/حقن متعدد الأغراض مع قابلية معالجة ممتازة وصلابة جيدة. يفي هذا المنتج بمعايير إدارة الغذاء والدواء (FDA) لتطبيقات ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مقبول للامسة الأغذية | الميزات |
| - | - | قابلية معالجة جيدة | |
| - | - | صلابة جيدة | |
| - | - | زجاجات | الاستخدامات |
| - | - | أغطية | |
| - | - | إغلاقات | |
| - | - | مظاهر | |
| - | - | أنابيب | |
| - | - | FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد | تصنيفات الوكالة |
| - | - | Pellets | الأشكال |

طريقة المعالجة

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | بثق | |
| - | - | قولية بالحقن | |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D1505 | - | g/cm ³ 0.920 | الكثافة |
| ASTM D1238 | - | g/10 min 2.0 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |
| ASTM D2240 | - | 47 | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D638 | psi 26977.07 | MPa 186 | معامل الشد |
| ASTM D638 | psi 1450.38 | MPa 10.0 | قوة الشد |
| ASTM D638 | - | % 600 | استطالة الشد |
| ASTM D790 | psi 26106.84 | MPa 180 | معامل الانحناء |
| ASTM D256 | - | لا يوجد كسر | صدمة إيزود المحززة |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.