

Bapolene® 122B

LLDPE	الفئة	,Bamberger Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Bapolene LL122B هو LLDPE للأغراض العامة لبيثق الأغشية المنفوخة. يوفر هذا الراتنج خصائص شد وصلابة ممتازة. لا يحتوي على إضافات انزلاق ولا إضافات مضادة للالتصاق. يفي هذا المنتج بمعايير FDA لتطبيقات ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة الصدمات، عالية	الميزات
-	-	متانة جيدة	
-	-	مطابقة التعرض للأغذية	
-	-	عام	
-	-	التعبئة والتغليف	الاستخدامات
-	-	أفلام	
-	-	أكياس	
-	-	تطبيق صناعي	
-	-	تغليف المواد الغذائية	
-	-	عام	
-	-	FDA التعرض للأغذية، غير مصنف	تصنيفات الوكالة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بثق الأفلام	طريقة المعالجة
-	-	فيلم النفخ	
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.918	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 1.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-		المعامل القاطع
ASTM D882	psi 30167.9	MPa 208	
ASTM D882	psi 32923.63	MPa 227	
ASTM D882	-		قوة الشد
ASTM D882	psi 1493.89	MPa 10.3	
ASTM D882	psi 1522.9	MPa 10.5	
ASTM D882	psi 5612.97	MPa 38.7	
ASTM D882	psi 4104.58	MPa 28.3	
ASTM D882	-		استطالة الشد
ASTM D882	-	% 600	
ASTM D882	-	% 800	
ASTM D1709A	oz 3.17	g 90	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-		قوة التمزق إلمندورف
ASTM D1922	oz 3.88	g 110	
ASTM D1922	oz 17.28	g 490	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	35	اللمعان
ASTM D1003	-	% 19	الضبابية (Haze)
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.