

Bapolene® LL200F

| | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------------|----------------|
| LLDPE | الفئة | ,Bamberger Polymers .Inc | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

Bapolene LL200F هو LLDPE للأغراض العامة لتطبيقات بثق الأغشية المنفوخة أو الأغشية المصبوبة. يوفر هذا الراتينج خصائص شد ومثانة ممتازة. وهو متوفر مع أو بدون إضافات الانزلاق/مضاد الالتصاق. يفي هذا المنتج بمعايير FDA لتطبيقات ملامسة الأغذية.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مقاومة شد عالية | الميزات |
| - | - | مثانة جيدة | |
| - | - | مطابقة التعرض للأغذية | |
| - | - | تثطين | الاستخدامات |
| - | - | أكياس | |
| - | - | لف بالتمدد | |
| - | - | FDA التعرض للأغذية، غير مصنف | تصنيفات الوكالة |
| - | - | جسيم | الأشكال |
| - | - | فيلم النفخ | طريقة المعالجة |
| - | - | فيلم مصبوب | |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D1505 | - | g/cm ³ 0.918 | الكثافة |
| ASTM D1238 | - | g/10 min 2.0 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | mil 1.5 | µm 38 | سمك الفيلم - المُختبر |
| ASTM D882 | - | - | المعامل القاطع |
| ASTM D882 | psi 29007.6 | MPa 200 | |
| ASTM D882 | psi 34954.16 | MPa 241 | |
| ASTM D882 | - | - | قوة الشد |
| ASTM D882 | psi 1305.34 | MPa 9.00 | |
| ASTM D882 | psi 1421.37 | MPa 9.80 | |
| ASTM D882 | psi 3901.52 | MPa 26.9 | |
| ASTM D882 | psi 3002.29 | MPa 20.7 | |
| ASTM D882 | - | - | استطالة الشد |
| ASTM D882 | - | % 580 | |
| ASTM D882 | - | % 800 | |
| ASTM D1709A | oz 2.89 | g 82 | صدمة السقوط الحر (Dart Drop) |
| ASTM D1922 | - | - | قوة التمزق إلمندورف |
| ASTM D1922 | oz 8.82 | g 250 | |
| ASTM D1922 | oz 21.87 | g 620 | |

| الخواص البصرية | | | |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D1003 | - | % 20 | الضبابية (Haze) |

| أخرى | | | |
|----------|--------------------|---------------|-----------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | غير معروف |

| معلومات المعالجة | | | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | C° | درجة حرارة المصهور |

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.