

Bapolan® PS6080

PS (GPPS)	الفئة	,Bamberger Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

راتنج قولبة بالحقن للأغراض العامة ذو تدفق عالي. يوفر هذا الراتنج وضوحًا ممتازًا ووقت دورة ممتازًا. يفي هذا الراتنج بمتطلبات FDA.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	يمكن التخلص منه	الميزات
-	-	دورة قولبة سريعة	-
-	-	غرض عام	-
-	-	شفافية عالية	-
-	-	تدفق عالي	-
-	-	غرض عام	الاستخدامات
-	-	السلع المنزلية	-
-	-	أدوات المطبخ	-
-	-	التعبئة والتغليف	-
-	-	أجزاء ذات جدران رقيقة	-
-	-	ألعاب	-
-	-	FDA تصنيف غير محدد	تصنيفات الوكالة

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قوية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 1.04	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 17	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 5699.99	MPa 39.3	قوة الشد
ASTM D638	-	% 1.6	استطالة الشد
ASTM D790	psi 490228.44	MPa 3380	معامل الانحناء

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1525	F° 197.96	C° 92.2	درجة حرارة تليين فيكات

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.