

Baoding 65E70

-TPU Polyester	الفئة	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

الخصائص: وقت قولبة أقصر، سهولة إزالة القوالب، مرونة عالية، فقدان تآكل منخفض، شفافية ممتازة. التطبيق: نعل الحذاء ونعل الحذاء الداخلي، زينة الأحذية، حذاء الأطفال، حذاء الحديقة، حذاء رملي، حذاء السلامة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	الميزات
-	-	شفافية عالية	
-	-	مرن	
-	-	أجزاء زخرفية	الاستخدامات
-	-	أحذية	
-	-	قولبة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	g/cm ³ 1.15-1.19	الكثافة
JIS K7311	-	68-72	صلابة شور

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	-	إجهاد الشد
-	psi 568.55	MPa 3.92	
-	psi 1138.55	MPa 7.85	
JIS K7311	psi 2842.74	MPa 19.6	قوة الشد
JIS K7311	-	% 580	استطالة الشد
JIS K7311	-	kN/m 69	قوة التمزق

معلومات المعالجة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 212.0	C° 100	درجة حرارة التجفيف
-	-	hr 3.0-5.0	وقت التجفيف
-	F° 392.0 - 338.0	C° 170-200	درجة حرارة المعالجة (المصهور)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.