

Baoding 65E80

-TPU Polyester	الفئة	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

المعالجة: البثق الخصائص: مرونة وثبات ممتازان في التشغيل الآلي. التطبيق: نعل الحذاء، نعل الحذاء الداخلي، ناقل الطعام، المواد المرنة، حزام النقل الميكانيكي، حبل ركوب الأمواج، خرطوم الهواء، خرطوم الماء، وأنواع أخرى من الخراطيم، أنبوب الزيت، الكابل، السلك، إلخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مرونة جيدة	الميزات
-	-	ثبات جيد	
-	-	أحزمة / إصلاح الأحزمة	الاستخدامات
-	-	ناقلات	
-	-	أحذية	
-	-	خرطوم	
-	-	Piping	
-	-	حبل	
-	-	تطبيقات الأسلاك والكابلات	
-	-	بثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	g/cm ³ 1.17-1.21	الكثافة
JIS K7311	-	78-82	صلابة شور

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	-	إجهاد الشد
-	psi 852.82	MPa 5.88	
-	psi 1841.98	MPa 12.7	
JIS K7311	psi 3988.55	MPa 27.5	قوة الشد
JIS K7311	-	% 500	استطالة الشد
JIS K7311	-	kN/m 88	قوة التمزق

معلومات المعالجة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 212.0	C° 100	درجة حرارة التجفيف
-	-	hr 3.0-5.0	وقت التجفيف
-	F° 410.0 - 356.0	C° 180-210	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.