

Baoding 65E85

-TPU Polyester	الفئة	Baoding Bangtai Polymeric New-Materials Co.,Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

المعالجة: البثق الخصائص: مرونة وثبات ممتازان في التشغيل الآلي. التطبيق: نعل الحذاء ، نعل الحذاء ، ناقل الطعام ، المواد المرنة ، حزام النقل الميكانيكي ، حبل ركوب الأمواج ، خرطوم الهواء ، خرطوم المياه ، وأنواع أخرى من الخراطيم ، أنبوب الزيت ، الكابل ، السلك ، إلخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مرونة جيدة	الميزات
-	-	ثبات جيد	
-	-	أحزمة / إصلاح الأحزمة	الاستخدامات
-	-	ناقلات	
-	-	أحذية	
-	-	خرطوم	
-	-	Piping	
-	-	حبل	
-	-	تطبيقات الأسلاك والكابلات	
-	-	بثق	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	g/cm ³ 1.18-1.22	الكثافة
JIS K7311	-	83-87	صلابة شور

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
JIS K7311	-	-	إجهاد الشد
-	psi 994.96	MPa 6.86	
-	psi 2277.1	MPa 15.7	
JIS K7311	psi 3988.55	MPa 27.5	قوة الشد
JIS K7311	-	% 480	استطالة الشد
JIS K7311	-	kN/m 98	قوة التمزق

معلومات المعالجة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 212.0	C° 100	درجة حرارة التجفيف
-	-	hr 3.0-5.0	وقت التجفيف
-	F° 410.0 - 356.0	C° 180-210	درجة حرارة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.